

Nom du produit : EK 144T

Fournisseur :

CERADEL
19 à 25 rue Frédéric Bastiat
BP 1598
87022 LIMOGES CEDEX 9
Tel : (00.33) 05.55.35.02.35
Fax : (00.33) 05.55.35.02.30
E-mail : ventes@ceradel.fr

Nature du produit : Email

Technique d'utilisation : Emaillage

Température de cuisson : 1280 – 1300°C

Couleur après cuisson : Transparent

SPECIFICATION DU PRODUIT

Forme de livraison : Poudre sèche

Humidité (%) : Etuve 110°C : 0.5

Analyse Chimique – calciné (%) :

SiO ₂	64.5
Al ₂ O ₃	9.37
TiO ₂	0.03
Fe ₂ O ₃	0.08
MgO	0.80
CaO	11.0
Na ₂ O	1.23
K ₂ O	2.99
Divers (BaO + ZnO ₂ +SnO+Li ₂ O)	

Perte au feu (%) 1000°C : 10.0± 0.5

Diamètre médian D50% (µm), CILAS 920 : 4.2 ± 0.4

Coefficient de dilatation après cuisson (x 10⁻⁷) : 63

Emballage : sacs de 25kg sur palette

*Les données mentionnées ci-dessus sont purement indicatives et non contractuelles.
CERADEL se réserve le droit de modifier ces informations sans avis préalable.*