



Conseil de préparation du produit pour 1 sac de 25 Kg

Produit:	FC349B
Humidité poudre	≈ 5,20%

Paramètres de mise en oeuvre	
eau à ajouter par sac (litre) *	8,8 L
Défloculant B11 par sac (gramme) *	0 à 1 gr
Densité à obtenir après délayage (gr/L)	1825 - 1835

*Recommandations à titre indicatif, à ajuster en fonction de la qualité et de la dureté de l'eau

le 19/02/2021

CERADEL Limoges
Z.A. Le Prouet
53 rue de la Filature
87350 PANAZOL
05.55.35.02.35
www.ceradel.fr