

FICHE TECHNIQUE

“FELDSPATH SODIQUE”

Analyse chimique (%) :

SiO ₂	69,50
Al ₂ O ₃	18,00
Fe ₂ O ₃	0,13
TiO ₂	0,05
K ₂ O	1,50
Na ₂ O	9,00
CaO	1,00
MgO	Traces
Perte au feu	0,40

Granulométrie :

Maximum	2 % à 80μ
---------	-----------