

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 14/09/2021

Produit :

FELDSPATH MIXTE 64

Analyse chimique (%) :

SiO ₂	69.7
Al ₂ O ₃	17.7
Na ₂ O	6.9
K ₂ O	4.3
CaO	0.8
Fe ₂ O ₃	0.08
MgO	0.08
TiO ₂	0.04

Perte au feu (%) :

0.4

Granulométrie (%) :

Refus à 75 microns	4.3
Refus à 45 microns	15.5

Ces spécifications sont déterminées conformément aux procédures de contrôle du fabricant. Durant la fabrication, toutes les mesures sont prises afin d'assurer la conformité des produits à ces spécifications. Toutefois, ces produits étant réalisés à partir de matières premières naturelles, le fabricant se réserve le droit de modifier ces spécifications s'il le juge nécessaire.

Siège social :

ZA Le Prouet
53 rue de la Filature
87350 PANAZOL
Tél.: 05.55.35.02.35
Site web : www.ceradel.fr