

FICHE TECHNIQUE



MATIÈRE PREMIÈRE: *FELDSPAR MICRONISÉ*

RÉFÉRENCE: *FN-64*

TENEUR EN HUMIDITÉ

%
< 0,5

ANALYSE CHIMIQUE

	%
SiO ₂	70,6
Al ₂ O ₃	17,5
Fe ₂ O ₃	0,09
CaO	0,58
MgO	0,02
Na ₂ O	6,69
K ₂ O	4,35
TiO ₂	0,16
P.P.C.	0,50

RÉPARTITION GRANULOMÈTRE DES PARTICULES

REJETER SUR TAMIS SEC

	%
%R(80 mic)	0,8

DISTRIBUTION LASER

	micras
D 10	3,5
D 50	19,8
D 90	60,8