



# FICHE TECHNIQUE

**MATIÈRE PREMIÈRE:** *FELDSPAR DE POTASSIUM MICRONISÉ*

**RÉFÉRENCE:** **FC-200**

**TENEUR EN HUMIDITÉ**

%
0

**ANALYSE CHIMIQUE**

	%
SiO <sub>2</sub>	69,0
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16,3 - 17,3
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,11 - 0,16
CaO	0,38
MgO	0,04
Na <sub>2</sub> O	2,15 - 2,35
K <sub>2</sub> O	10,30 - 11,00
TiO <sub>2</sub>	0,02
L.I	0,40

**RÉPARTITION GRANULOMÈTRE DES PARTICULES**

**REJETER SUR TAMIS SEC**

	%
%R(45 mic)	6,0 - 8,0

**DISTRIBUTION LASER**

	<i>micron</i>
D 10	2,8 - 3,6
D 50	16,0 - 21,0
D 90	52,0 - 62,0