

FICHE TECHNIQUE



MATIÈRE PREMIÈRE: **FELDSPAR
MICRONISÉ**

RÉFÉRENCE: **FN-72**

TENEUR EN HUMIDITÉ

%
< 0,5

ANALYSE CHIMIQUE

	%
SiO ₂	69,2
Al ₂ O ₃	18,4
Fe ₂ O ₃	0,20
CaO	0,59
MgO	0,06
Na ₂ O	7,33
K ₂ O	1,63
TiO ₂	0,16
P.P.C.	1,20

RÉPARTITION GRANULOMÈTRE DES PARTICULES

REJETER SUR TAMIS SEC

	%
%R(45 mic)	2,0

DISTRIBUTION LASER

	micron
D 10	3,6
D 50	22,4
D 90	72,4