

Nom du produit : GT100X

Fournisseur :

CERADEL

53 rue de la filature

ZA Le Prouet

Tel : (00.33) 05.55.35.02.35

Fax : (00.33) 05.55.35.02.30

E-mail : contact@ceradel.fr

Caractéristiques :

Cette terre est constituée d'une terre de base avec un ajout de 13% de chamotte 0 à 0.5 mm par rapport à la pâte humide.

Température de cuisson recommandée : 1280-1300°C atmosphère oxydante ou réductrice.

Analyse chimique :

SiO ₂	63.68 %
Al ₂ O ₃	24.20 %
TiO ₂	1.10 %
Fe ₂ O ₃	2.80 %
CaO	0.30 %
MgO	0.40 %
K ₂ O	0.02 %
P.F	5.80 %

Données techniques :

Retraits : - du moule à sec : 5.7%

- du moule à cuit(1280°C réducteur) : 11.6% ± 0.5

Indice moyen d'absorption d'eau : - à 1280°C réducteur : 6.2 % ± 1

*Les données mentionnées ci-dessus sont purement indicatives et non contractuelles.
CERADEL se réserve le droit de modifier ces informations sans avis préalable.*