

FICHE TECHNIQUE

“OXYDE DE COBALT” **Co₃O₄**

Analyse chimique (%) :

Co	Min. 71 %
Ca	< 200 ppm
Cu	< 30 ppm
Fe	< 150 ppm
Mn	< 30 ppm
Na	0,9 – 1,3 %
Ni	< 450 ppm
Pb	< 20 ppm
S	< 150 ppm
Si	< 150 ppm

Refus au tamisage : 400 mesh <0.01%

Siège social :
ZA Le Prouet
53 rue de la Filature
87350 PANAZOL
Tél.: 05.55.35.02.35
Site web : www.ceradel.fr