

Fournisseur :**CERADEL**

Z .A. le Prouet

53 rue de la Filature

87350 PANAZOL

Tel (00.33) 05 55 35 02 35**Fax (00.33) 05 55 35 02 30****Email : ceradel@ceradel.fr****Site : www.ceradel.fr**

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE: OX_ZINC

TYPE REFERENCE: OXYDE DE ZINC

PROPRIETES CHIMIQUES

ZnO (%):	99,8 min	
Pb (%):	0,005 max.	
Cd (%):	0,003 max.	
Fe (%):	0,001 max.	
Cu (%):	0,001 max.	

LOI 105°C 0,2 MAX.

LOI 825°C 0,3 MAX

Matériau soluble dans l'eau 0,02 MAX.

PROPRIETES PHYSIQUES

Densité (g/ml) 5,67

Densité apparente (g/ml) 0,7-1,0

Point de fusion (°C) 1975

Aire de surface spécifique (BET): 4,0-6,0

Taille particules (45 µ) 0,01 max