

Nom du produit : SILICATE DE SOUDE

**Fournisseur :**

CERADEL

19 à 25 rue Frédéric Bastiat

BP 1598

87022 LIMOGES CEDEX 9

Tel : (00.33) 05.55.35.02.35

Fax : (00.33) 05.55.35.02.30

E-mail : [ventes@ceradel.fr](mailto:ventes@ceradel.fr)

<b>Formule</b>	<b>Na<sub>2</sub>O. x SiO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O x = 3.4</b>
<b>CAS Nr</b>	<b>1344-09-8</b>
<b>EINECS Nr</b>	<b>215-687-4</b>

<i><b>Paramètre</b></i>	<i><b>Valeur</b></i>	<i><b>Unité</b></i>	<i><b>Méthode</b></i>
<b>Na<sub>2</sub>O</b>	<b>7.3 - 8.3</b>	<b>%</b>	<b>Dérivé de ISO 1692</b>
<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>24.7 - 26.7</b>	<b>%</b>	<b>Dérivé de ISO 2124</b>
<b>Matière sèche</b>	<b>32.5 - 34.5</b>	<b>%</b>	<b>Na<sub>2</sub>O + SiO<sub>2</sub></b>
<b>Rapport moléculaire</b>	<b>3.30 - 3.50</b>	<b>/</b>	<b>ISO 1689</b>
<b>Rapport pondéral</b>	<b>3.20 - 3.40</b>	<b>/</b>	<b>ISO 1689</b>
<b>pH (1%)</b>	<b>± 11</b>	<b>/</b>	
<b>Insoluble</b>	<b>&lt; 0.05</b>	<b>%</b>	<b>ISO 2122</b>
<b>Fe</b>	<b>&lt; 100</b>	<b>ppm</b>	<b>Dérivé de ISO 6332</b>
<b>Masse volumique</b>	<b>1.33 ± 0.015</b>	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	<b>Dérivé de ISO 1687</b>
<b>Divers</b>			
<b>Apparence</b>	<b>liquide limpide</b>	<b>/</b>	

*Les données mentionnées ci-dessus sont purement indicatives et non contractuelles.  
CERADEL se réserve le droit de modifier ces informations sans avis préalable.*