

FICHE TECHNIQUE

“XE892B”

TEMPERATURE DE CUISSON 1220°C – 1320°C /Oxydant

Analyse chimique (%) :

SiO ₂	66.30
Al ₂ O ₃	28,2
TiO ₂	0,09
Fe ₂ O ₃	0,67
MgO	0,37
CaO	0.43
Na ₂ O	0,86
K ₂ O	3,08
L.O.I. 1000°C	8,2

Refus de tamisage à 63 µm (%) <1,0

Coefficient de dilatation (x10⁻⁷ K⁻¹) : 20 – 500°C : 57

Siège social :
ZA Le Prouet
53 rue de la Filature
87350 PANAZOL
Tél.: 05.55.35.02.35
Site web : www.ceradel.fr