

**Nom du produit : FC5004BB****Fournisseur :**

CERADEL  
19 à 25 rue Frédéric Bastiat  
BP 1598  
87022 LIMOGES CEDEX 9  
Tel : (00.33) 05.55.35.02.35  
Fax : (00.33) 05.55.35.02.30  
E-mail : [ventes@ceradel.fr](mailto:ventes@ceradel.fr)

**Caractéristiques :**

FC5004BB est une pâte faïence pour coulage  
Disponible en poudre  
Couleur en cuit : blanc crème

**Température de cuisson recommandée : 1000-1150°C**

**Données techniques :****- en cru**

Humidité (%)	Poudre 0.8
Analyse chimique (oxydes colorants) (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : 0.71      TiO <sub>2</sub> : 0.96 CaO : 10.95      MgO : 7.85
Retrait au séchage (%)	3.4 (coulage)

**- en cuit**

Température de cuisson de l'échantillon (°C)	1040
Coefficient de dilatation (x 10 <sup>-6</sup> /°C)	
20-400°C	8.0
20-500°C	8.4
20-600°C	9.7
Retrait total au séchage (%)	0.1
Absorption d'eau (%)	24.0

*Les données mentionnées ci-dessus sont purement indicatives et non contractuelles.  
CERADEL se réserve le droit de modifier ces informations sans avis préalable.*